

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	CO	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	NOx	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 1		
Parametro	SO2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	CO	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	NOx	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	SO2	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 2		
Parametro	NH3	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	O2	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
31/01/2024 18:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	CO	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
31/01/2024 18:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	Partículas	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
31/01/2024 18:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	SO2	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
31/01/2024 18:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	HCL	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
31/01/2024 18:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	COT	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
31/01/2024 18:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	NH3	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
31/01/2024 18:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Forno 3		
Parametro	NOx	Média	30 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
31/01/2024 18:30	-	0.00:30:00	Arranque da instalação	Em Arranque	-	smota@cimpor.com

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Arrefecedor 3		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 1		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
23/01/2024 13:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 2		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 3		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Cimento 4		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Data Inicial	Data Fim	Periodo(s)	Razão	Validação	Valor	Utilizador
11/01/2024 12:00	-	01:00:00	-	Calibração	-	Automático

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Carvão 31		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Relatório Validações

Data Início	01/01/2024 00:00	Data Fim	31/01/2024 23:59
Organização	Cimpor - Cimentos de Portugal,	Instalação	Cimpor Souselas
Fonte	Carvão 41		
Parametro	Partículas	Média	60 minutos




BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR



Validações pelo Utilizador

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.

Validações pelo Sistema

Não foram encontrados dados para os parametros seleccionados.